

PRODUKT-RATSCHLÄGE

DEAD FLAT



Alle Farrow & Ball Farben sind umweltfreundlich und entsprechen den jüngsten Umweltgesetzen über den VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen) von Farben.

Verfügbarkeit: In 750ml, 2,5 und 5 Liter Dosen in allen Farrow & Ball Farben. Erhältlich direkt von Farrow & Ball, unseren Ausstellungsräumen und ausgewählten Händlern in aller Welt.

Verwendung: Auf Wasserbasis mit einer äußerst matten Oberfläche. Geeignet zum Einsatz auf Holzwerk, Verputz und Metalloberflächen im Innenbereich, wenn eine äußerst matte und elegante Oberfläche gewünscht wird. Nicht geeignet zur Verwendung in Küchen, Badezimmern, auf Möbeln oder hohem Verschleiß ausgesetzten Bereichen.

Vorbereitung: Alle Oberflächen müssen einwandfrei, sauber, trocken und frei von Schmutz, Fett und sonstigen Fremdkörpern sein. **Es kann zum Abplatzen oder Abschälen kommen, wenn dünne Farbschichten überstrichen werden.**

Alle Risse, Löcher und offenen Fugen mit geeigneter Füllmasse verschließen. Oberflächenausbesserungen sind aufwändiger. Bei Verwendung von ätzenden Abbeizmitteln, diese neutralisieren.

Blanke Holzoberflächen im Innenbereich – bei Bedarf Farrow & Ball Stain Block Primer zur Vorbehandlung von knoten- oder harzhaltigem Holz verwenden. Eine verdünnte erste Schicht von Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat (20% Wasser) gefolgt von einer unverdünnten Schicht auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Dead Flat fortfahren.


Bereits bemalte Holzoberflächen im Innenbereich – Bereiche mit abgeplatzter oder abgeblätterter Farbe abschmiegeln, um eine gute 'Passform' zu erzielen. Eine unverdünnte Schicht Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Dead Flat fortfahren.

Eisenhaltige Metalloberflächen im Innenbereich – Neue und bereits bemalte Metalloberflächen sind gründlich zu entfetten. Etwaige unbeständige Farbe und Rost bis auf das blanke Metall entfernen. Zwei Schichten Farrow & Ball Metal Primer auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Dead Flat fortfahren.

Verzinkte Oberflächen im Innenbereich – mit Haftgrund oder Beizlösung behandeln, wobei auf die Herstelleranleitung und Arbeitsschutzhinweise zu achten ist, und nach dem Trocknen mit einem Reinigungsmittel abwaschen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Dead Flat fortfahren.

Beschädigte Oberflächen - können ggf. keine weiteren Farbschichten erfolgreich aufnehmen; im Zweifelsfall professionellen Rat einholen.

Kann auf Verputz aufgetragen werden, wir empfehlen allerdings Farrow & Ball Estate® Emulsion als geeignetere Lösung.



Rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

PAS_DE

PRODUKT-RATSCHLÄGE

DEAD FLAT



Anstreichen: Nicht bei Temperaturen unter 10°C oder übermäßiger Hitze über 30°C anstreichen.

Prüfen Sie die Farbgenauigkeit vor der Anwendung, da wir für die durch das Auftragen einer falschen Farbe entstandenen Dekorationskosten keine Haftung übernehmen. Wenn mehr als eine Dose derselben Farbe verwendet wird, ist sicherzustellen, dass die Chargennummern identisch sind oder die Doseninhalte vor der Verwendung miteinander vermischt werden.

Bürsten gut benetzen und zwei Schichten auftragen. Kann bei größeren flachen Oberflächen mit einer Glanzwalze aufgetragen werden.

Für das perfekte Ergebnis leicht zwischen den Schichten abschmirkeln.

Luftloser Sprühauftrag – Gute Resulte lassen sich erzielen durch Einrichten einer Düse Größe 0,38 mm mit einem Winkel von 65° oder 0,45 mm mit einem Winkel von 65° bei einem Druck von 2700 psi – siehe getrenntes Informationsblatt zum Sprühauftrag für nähere Details.

Aufräumen: Bürsten und Walzen mit warmem Seifenwasser reinigen.

Reinigung: Abwischbar – dieses Produkt ist jedoch sehr empfindlich gegen Fleckenbildung.

Formulierung: Eine unter Verwendung eines traditionellen Alkydharzes hergestellte Farbe auf Wasserbasis.

Lagerung: Das Produkt basiert auf Wasser und muss vor Frost und extremen Temperaturen geschützt werden. Innerhalb von 6 Monaten nach Kauf verbrauchen. Wir übernehmen keine Haftung für den Verfall des Inhalts oder der Verpackung nach diesem Datum.

Entsorgung: Obwohl das Produkt auf Wasserbasis beruht, soll es nicht in Wasserwege entleert werden. Abfallstoffe müssen gemäß des Umweltschutzgesetzes 1990 sowie der darauf basierenden Verordnungen entsorgt werden.

Für nähere Informationen wenden Sie sich an die Umweltbehörde oder Ihr Gemeindeamt.

Arbeitsschutz: Während des Auftragens und Trocknens ist für gute Lüftung zu sorgen. Berührung von Haut und Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und ärztlichen Rat einholen. Nach Hautkontakt sofort gründlich mit Seifenwasser oder einem geeigneten Hautreinigungsmittel abspülen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Sicherheitsdatenblätter stehen auf Anfrage für Profis zur Verfügung.

Umwelt:	Tatsächlicher VOC-Gehalt g/l	17 g/l
	VOC-Gehalt w/w:	1,17%
	Klassifizierung:	Gering
	2010 max. zulässiger Grenzwert in Gramm pro Liter	130 g/l
	KATEGORIE	d

Rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

PAS_DE

PRODUKT-RATSCHLÄGE

DEAD FLAT



Ergiebigkeit	Trockenzeit	Neubeschichtung	Glanzstufe
Bis zu 60 m ² pro 5 Liter.	1-2 Stunden. Dunkle Farben können zum Trocknen länger brauchen. Festigkeit über Nacht.	4 Stunden je nach Umständen	2%

Physikalische und chemische eigenschaften:

Form:	Flüssigkeit
Geruch:	Wahrnehmbarer Geruch
Viskosität:	Viskos
Siedepunkt/-bereich °C	100
Relative Dichte:	1.420
pH:	8

Angaben zur toxikologie:

Aufnahmewege: Für Aufnahmewege und entsprechende Symptome, siehe Abschnitt 4 des Sicherheitsdatenblatts.

Angaben zur ökologie

Mobilität:	Wird leicht im Erdboden absorbiert.
Persistenz und Abbaubarkeit:	Biologisch abbaubar
Bioakkumulationspotenzial:	Kein Bioakkumulationspotential.
Andere schädliche Wirkungen:	Geringe Ökotoxizität.

Ausgabe 2 – Januar 2010

Rechtshinweis: Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

PAS_DE