

# PRODUKT-RATSCHLÄGE

## EXTERIOR PRIMER & UNDERCOAT



Alle Farrow & Ball Farben sind umweltfreundlich und entsprechen den jüngsten Umweltgesetzen über den VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen) von Farben.

**Verfügbarkeit:** In 750ml und 2,5 Liter Dosen in zehn Farben (1, 10, 15, 18, 22, 26, 32, 37, 49 u. weiß). Erhältlich direkt von Farrow & Ball, unseren Ausstellungsräumen und ausgewählten Händlern in aller Welt.

**Verwendung:** Eine haltbare flexible Grundierung zur Verwendung auf unbemaltem Holz im Freien, die ausgezeichnete Haftung bewirkt und das Abblättern und Abplatzen verhindert. Zur Anwendung auf Weich- und Hartholz, einschließlich Türen, Fensterrahmen, Verkleidungen und Schiffsplanken. Auch für Stein- und Backsteinoberflächen geeignet.

**Vorbereitung:** Alle Oberflächen müssen einwandfrei, sauber, trocken und frei von Schmutz, Fett und sonstigen Fremdkörpern sein. **Es kann zum Abplatzen oder Abschälen kommen, wenn dünne Farbschichten überstrichen werden.**

Alle Risse, Löcher und offenen Fugen mit geeigneter Holzfüllmasse für Außenanwendungen verschließen. In Umgebungen, die Holzfäule fördern, vor der Grundierung mit geeignetem Holzkonservierungsmittel behandeln. Oberflächenausbesserungen sind aufwändiger. Bei Verwendung von ätzenden Abbeizmitteln, diese neutralisieren.

**Beschädigte Oberflächen** - können ggf. keine weiteren Farbschichten erfolgreich aufnehmen; im Zweifelsfall professionellen Rat einholen.

**Neues Holz** - auf eine glatte Oberfläche abschmiegeln. Bei Bedarf Farrow & Ball Stain Block Primer zur Ausbesserung und Grundierung von knoten- bzw. harzhaltigem Holz verwenden, gefolgt von einer unverdünnten Schicht Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Exterior Eggshell oder Farrow & Ball Full Gloss fortfahren.

**Knotige Bereiche** - mit Farrow & Ball Stain Block Primer ausbessern und grundieren, gefolgt von einer unverdünnten Schicht Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Exterior Eggshell oder Farrow & Ball Full Gloss fortfahren.

**Harzhaltiges Weichholz und öliges Hartholz** - eine unverdünnte Schicht Farrow & Ball Stain Block Primer auftragen, gefolgt von einer unverdünnten Schicht Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Exterior Eggshell oder Farrow & Ball Full Gloss fortfahren.

**Bereits bemalte Oberflächen** - für die beste Wirkung die alte Farbschicht auf den bloßen Untergrund abtragen und sicherstellen, dass das Holz frei von Fäule ist. Zerfallenes Holz sollte entfernt, erneuert und ausgebessert werden. Schwarze Flecken sollten mit einer geeigneten Behandlung oder verdünntem Bleichmittel gereinigt und völlig austrocknen gelassen werden. Eine Schicht Farrow & Ball Exterior Primer & Undercoat auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Exterior Eggshell oder Farrow & Ball Full Gloss fortfahren.

**Rechtshinweis:** Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.



# PRODUKT-RATSCHLÄGE

## EXTERIOR PRIMER & UNDERCOAT



**Verzinkte Oberflächen** – mit Haftgrund oder Beizlösung behandeln, wobei die Herstelleranleitung und Arbeitsschutzhinweise beachtet werden müssen. Nach dem Trocknen mit einem Reinigungsmittel abwaschen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Exterior Eggshell oder Farrow & Ball Full Gloss fortfahren.

**Sonstige eisenhaltige Metalloberflächen im Innenbereich** – Neue und bereits bemalte Metalloberflächen sind gründlich zu entfetten. Etwaige unbeständige Farbe und Rost bis auf das blanke Metall entfernen. Zwei Schichten Farrow & Ball Metal Primer auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Exterior Eggshell oder Farrow & Ball Full Gloss fortfahren.

**Anstreichen:** Nicht bei Temperaturen unter 10°C oder übermäßiger Hitze über 30°C anstreichen.

Prüfen Sie die Farbgenauigkeit vor der Anwendung, da wir für die durch das Auftragen einer falschen Farbe entstandenen Dekorationskosten keine Haftung übernehmen. Wenn mehr als eine Dose derselben Farbe verwendet wird, ist sicherzustellen, dass die Chargennummern identisch sind oder die Doseninhalte vor der Verwendung miteinander vermischt werden. Vor Gebrauch gründlich umrühren.

Eine Schicht auftragen, leicht mit einem feinkörnigen Schleifpapier abschmiegeln, damit Ihre Deckschicht eine glatte Oberfläche erhält.

**Aufräumen:** Bürsten und Walzen mit warmem Seifenwasser reinigen.

**Reinigung:** nicht zutr.

**Formulierung:** Auf 100% Acrylharzbasis mit einem Breitbandbiozid zum Schutz von Oberflächen gegen Algen- und Schimmelanfall.

**Lagerung:** Das Produkt basiert auf Wasser und muss vor Frost und extremen Temperaturen geschützt werden. Innerhalb von 6 Monaten nach Kauf verbrauchen. Wir übernehmen keine Haftung für den Verfall des Inhalts oder der Verpackung nach diesem Datum.

**Entsorgung:** Obwohl das Produkt auf Wasserbasis beruht, soll es nicht in Wasserwege entleert werden. Abfallstoffe müssen gemäß des Umweltschutzgesetzes 1990 sowie der darauf basierenden Verordnungen entsorgt werden. Für nähere Informationen wenden Sie sich an die Umweltbehörde oder Ihr Gemeindeamt.

**Arbeitsschutz:** Während des Auftragens und Trocknens ist für gute Lüftung zu sorgen. Berührung von Haut und Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und ärztlichen Rat einholen. Nach Hautkontakt sofort gründlich mit Seifenwasser oder einem geeigneten Hautreinigungsmittel abspülen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Sicherheitsdatenblätter stehen auf Anfrage für Profis zur Verfügung.**

**Rechtshinweis:** Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

PAS\_DE

# PRODUKT-RATSCHLÄGE

## EXTERIOR PRIMER & UNDERCOAT



<b>Umwelt:</b>	<b>Tatsächlicher VOC-Gehalt g/l</b>	6 g/l
	<b>VOC-Gehalt w/w:</b>	0.42%
	<b>Klassifizierung:</b>	Gering
	<b>2010 max. zulässiger Grenzwert in Gramm pro Liter</b>	30 g/l
	<b>KATEGORIE</b>	h

Ergiebigkeit	Trockenzeit	Neubeschichtung	Glanzstufe
Bis zu 32 m <sup>2</sup> pro 2,5 Liter.	1-2 Stunden oberflächentrocken.	Mindestens 4 Stunden je nach Bedingungen. Vor dem Schließen neu bestrichener Fenster und Türen sicherstellen, dass die Oberfläche völlig ausgehärtet ist.	nicht zutr.

Durchlässigkeit von Wasserdampf: 203,3 g/m <sup>2</sup> /24 Std. gemessen auf zwei Schichten.	Dabei wird die Rate gemessen, zu der das Wasser vom Untergrund durch die Farbschicht verdunstet, gemessen über einen Zeitraum von 24 Stunden.
---	---

<b>Physikalische und chemische eigenschaften:</b>	<b>Form:</b>	Flüssigkeit
	<b>Geruch:</b>	Wahrnehmbarer Geruch
	<b>Viskosität:</b>	Viskos
	<b>Flammpunkt °C:</b>	100
	<b>Relative Dichte:</b>	1.28
	<b>pH:</b>	8-9
<b>Aufnahmewege:</b>	Für Aufnahmewege und entsprechende Symptome, siehe Abschnitt 4 des Sicherheitsdatenblatts.	
<b>Angaben zur ökologie:</b>	<b>Mobilität:</b>	Wird leicht im Erdboden absorbiert.
	<b>Persistenz und Abbaubarkeit:</b>	Biologisch abbaubar.
	<b>Bioakkumulationspotenzial:</b>	Kein Bioakkumulationspotential
	<b>Andere schädliche Wirkungen:</b>	Geringe Ökotoxizität

**Ausgabe 2** – Januar 2010

**Rechtshinweis:** Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

**PAS\_DE**