

# PRODUKT-RATSCHLÄGE

## INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Alle Farrow & Ball Farben sind umweltfreundlich und entsprechen den jüngsten Umweltgesetzen über den VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen) von Farben.

**Verfügbarkeit:** In 750ml, 2,5 und 5 Liter Dosen in zehn Farben (1, 10, 15, 18, 22, 26, 32, 37, 49 u. weiß). Erhältlich direkt von Farrow & Ball, unseren Ausstellungsräumen und ausgewählten Händlern in aller Welt.

**Verwendung:** Eine haltbare Grundierung und Voranstrich zum Anstrich nur auf Oberflächen im Innenbereich. Für Bürsten- oder Sprühauftrag auf unbemalte Holz- und verzinkte Oberflächen. Bietet gute Haftung, lässt sich leicht abschmiegeln, um eine glatte Wirkung zu erzielen, und verbessert die Farbe der Deckschicht.

Dies ist auch die empfohlene Grundierung und Voranstrich beim Auftragen von Farrow & Ball Dead Flat auf völlig augetrockneten Verputz.

**Vorbereitung:** Alle Oberflächen müssen einwandfrei, sauber, trocken und frei von Schmutz, Fett und sonstigen Fremdkörpern sein. **Es kann zum Abplatzen oder Abschälen kommen, wenn dünne Farbschichten überstrichen werden.**

Alle Risse, Löcher und offenen Fugen mit geeigneter Holzfüllmasse für Innenanwendungen verschließen.

Oberflächenausbesserungen sind aufwändiger. Bei Verwendung von ätzenden Abbeizmitteln, diese neutralisieren.

**Neue Holzoberflächen** – bei Bedarf Farrow & Ball Stain Block Primer zur Vorbehandlung von knoten- oder harzhaltigem Holz verwenden. Danach eine verdünnte erste Schicht von Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat (20% Wasser) gefolgt von einer unverdünnten Schicht auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Estate® Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat oder Farrow & Ball Full Gloss fortfahren.

**Bereits bemalte Holzoberflächen** – Bereiche mit abgeschälter oder abgeplatzter alter Farbe abschmiegeln, ordentlich schleifen, um eine gute Haftung zu erreichen und eine unverdünnte Schicht Farrow & Ball Interior Wood Primer & Undercoat auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Estate® Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat oder Farrow & Ball Full Gloss fortfahren.

**Verzinkte Oberflächen** – mit Haftgrund oder Beizlösung behandeln, wobei die Herstelleranleitung und Arbeitsschutzhinweise beachtet werden müssen. Nach dem Trocknen mit einem Reinigungsmittel abwaschen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Estate® Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat oder Farrow & Ball Full Gloss fortfahren.

**Sonstige eisenhaltige Metalloberflächen** – zwei Schichten Farrow & Ball Metal Primer auftragen. Mit zwei Schichten Farrow & Ball Estate® Eggshell, Farrow & Ball Dead Flat oder Farrow & Ball Full Gloss fortfahren.



**Rechtshinweis:** Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

PAS\_DE

# PRODUKT-RATSCHLÄGE

## INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



### Anstreichen:

Nicht bei Temperaturen unter 10°C oder übermäßiger Hitze über 30°C anstreichen.

Prüfen Sie die Farbgenauigkeit vor der Anwendung, da wir für die durch das Auftragen einer falschen Farbe entstandenen Dekorationskosten keine Haftung übernehmen. Wenn mehr als eine Dose derselben Farbe verwendet wird, ist sicherzustellen, dass die Chargennummern identisch sind oder die Doseninhalte vor der Verwendung miteinander vermischt werden.

Vor Gebrauch gründlich umrühren .

Eine Schicht auftragen, leicht mit einem feinkörnigen Schleifpapier abschmiegeln, damit Ihre Deckschicht eine glatte Oberfläche erhält.

**(Luffloser Sprühauftrag** - Gute Ergebnisse lassen sich erzielen durch Einrichten einer gewinkelten Düse von 18 bis 65° bei einem Druck von 2400 – 2700 psi).

### Aufräumen:

Bürsten und Walzen mit warmem Seifenwasser reinigen.

### Reinigung:

nicht zutr.

### Formulierung:

Eine unter Verwendung eines traditionellen Alkydharzes hergestellte Farbe auf Wasserbasis.

### Lagerung:

Das Produkt basiert auf Wasser und muss vor Frost und extremen Temperaturen geschützt werden. Innerhalb von 6 Monaten nach Kauf verbrauchen. Wir übernehmen keine Haftung für den Verfall des Inhalts oder der Verpackung nach diesem Datum.

### Entsorgung:

Obwohl das Produkt auf Wasserbasis beruht, soll es nicht in Wasserwege entleert werden. Abfallstoffe müssen gemäß des Umweltschutzgesetzes 1990 sowie der darauf basierenden Verordnungen entsorgt werden. Für nähere Informationen wenden Sie sich an die Umweltbehörde oder Ihr Gemeindeamt.

### Arbeitsschutz:

Während des Auftragens und Trocknens ist für gute Lüftung zu sorgen. Berührung von Haut und Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und ärztlichen Rat einholen. Nach Hautkontakt sofort gründlich mit Seifenwasser oder einem geeigneten Hautreinigungsmittel abspülen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Sicherheitsdatenblätter stehen auf Anfrage für Profis zur Verfügung.**

### Umwelt:

**Tatsächlicher VOC-Gehalt g/l** 20 g/l

**VOC-Gehalt w/w:** 1.41%

**Klassifizierung:** Gering

**2010 max. zulässiger Grenzwert in Gramm pro Liter** 30 g/l

**KATEGORIE** g

**Rechtshinweis:** Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

PAS\_DE

# PRODUKT-RATSCHLÄGE

## INTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT



Ergiebigkeit	Trockenzeit	Neubeschichtung	Glanzstufe	Verdünnungsmittel
Bis zu 60 m <sup>2</sup> pro 5 Liter je nach der zu beschichtenden Oberfläche	Berührungstrocken in 1 Stunde, je nach Bedingungen.	Mindestens 4 Stunden je nach Bedingungen.  Vor dem Schließen neu bemalter Fenster und Türen sicherstellen, dass die Oberfläche völlig ausgehärtet ist.	nicht zutr.	Wasser bei Bedarf

**Physikalische und chemische eigenschaften**

**Form:** Flüssigkeit

**Toxikologie Angaben:**

Für Aufnahmewege und entsprechende Symptome, siehe Abschnitt 4 des Sicherheitsdatenblatts.

**Angaben zur ökologie**

**Mobilität:** Wird leicht im Erdboden absorbiert.

**Persistenz und Abbaubarkeit:** Biologisch abbaubar.

**Bioakkumulationspotenzial:** Kein Bioakkumulationspotential

**Andere schädliche Wirkungen:** Geringe Ökotoxizität

**Ausgabe 3** – Januar 2010

**Rechtshinweis:** Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen – gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt – dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

**PAS\_DE**